

Perlon-Monofil GmbH
 Marketing
 Postfach 10 01 42
 D-41519 Dormagen

Zwirn Type T 715 PA 6.10 chemisch stabilisiert hohe Dimensionenstabilität im nassen Zustand und chemisches Beständigkeit			Verwendung für: Pressfilz (Kettgarntypen) quer zur Filzaufrichtung
Technische Richtwerte Abhängig von der Zwirnkonstruktion			Lieferform
Nenn Durchmesser mm	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Testriteschumpf (150°C) %	Spulen
0,20 x 1 x 3	> = 38	3 - 5	K 2000 DIN 200 DIN 250 konische Spule zylindrische Hülse
Konstruktion nach Wunsch !			

Nummer und Datum der Ausgabe:	03: 07/2001	04: 07/2004	05: 04/2005
----------------------------------	-------------	-------------	-------------