Perlon-Monofil GmbH
Marketing
Postfach 10 01 42
D-41519 Dormagen

Perlon® Monofilament Type X 220

PA 6 high molecular weight
chemically stabilized
low modulus type
in line slub and diameter control

Main application

Forming fabrics

Technical data

Packaging

Nominal diameter mm	Tenacity cN/tex	Shrinkage in hot air (150 °C) %	Spools
0,15	**31**	**3 - 4**	**K 2000**
0,16			
0,17			
0,18			
0,19			
0,20			
0,22			
0,24			**DIN 200**
0,25			
0,26			
0,27			
0,28			
0,30	**34**		**DIN 250**
0,32			
0,35			
0,40			
0,45		**4 - 5**	
0,50			

Additional diameters on request !

Number and date of issue:	03: 07/2001	04: 07/2004	05: 04/2005