Perlon-Monofil GmbH
Marketing
Postfach 10 01 42
D-41519 Dormagen

Perlon® Monofilament Type X 224
PA 6 hochmolekular
chemisch stabilisiert
mittleres E- Modul
in line Knoten- und Durchmesserkontrolle

Verwendung für:
Forminggewebe

Technische Richtwerte

Lieferform

Nenndurchmesser mm	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Testriteschrumpf (150 °C) %	Spulen
0,15			
0,16			
0,17			
0,18			**K 2000**
0,19			
0,20			
0,22			
0,24			
0,25	**40**	**4 - 5**	**DIN 200**
0,26			
0,27			
0,28			
0,30			
0,32			**DIN 250**
0,35			
0,40	**39**		
0,45			
0,50	**38**	**5 - 6**	

Zusätzliche Durchmesser auf Anfrage !

Nummer und Datum der Ausgabe:	03: 07/2001	04: 07/2004	05: 04/2005